

HEMPALIN DECKPAINT 53240

Charakterystyka:

HEMPALIN DECKPAINT 53240 jest szybkoschnącą styrenowaną farbą alkidową. Tworzy powłokę trwałą i odporną na światło słoneczne, wodę morską, rozpryski oleju. Nie jest odporna na węglowodory aromatyczne i niektóre gatunki benzyn. Jako powłoka przeciwślizgowa – patrz UWAGI poniżej.

Zalecane stosowanie:

Jako powłoka nawierzchniowa ogólnego stosowania, wewnętrzna i zewnętrzna, na stalowe pokłady, schody, podesty, itp. w łagodnych i średnio korozyjnych środowiskach.

Temperatura pracy, max:

Tylko w środowisku suchym: 120°C.

Certyfikaty:

Zatwierdzona przez duńskie, francuskie, hiszpańskie i singapurskie instytucje certyfikujące jako materiał wolno rozprzestrzeniający płomień, zgodnie z Rezolucją IMO MSC 61(67). Posiada duński, francuski, hiszpański, singapurski, malezyjski i indonezyjski certyfikat typu EC.

Dostępność:

Wymaga potwierdzenia

DANE FIZYKOCHEMICZNE:

Kolor/ Nr koloru:	zielony/ 40640	czerwony/ 50630
Połysk powłoki:	półpołysk	półpołysk
Części stałe, % obj.:	42 ± 1	41 ± 1
Wydajność teoretyczna:	14,0 m ² /dm ³ – 30µm	13,7 m ² /dm ³ – 30µm
Temperatura zapłonu:	28°C	28°C
Gęstość:	1,1 kg/dm ³	1,1 kg/dm ³
Sucha na dotyk:	około 1 godziny w 20°C	około 1 godziny w 20°C
V.O.C.:	495 g/dm ³	490 g/dm ³

Stale fizyczne mogą różnić się w zakresie normalnych odchylek produkcyjnych przedstawionych w normie ISO 3534-1. Dalsze wyjaśnienia znajdują się w „Objaśnieniach” w Katalogu Hempla.

SPOSÓB APLIKACJI:

Metoda nakładania:	natrysk bezpowietrzny	natrysk powietrzny	pędzel
Rozcieńczalnik (max obj.):	08080 (5%)	08080 (15%)	08080 (5%)
Średnica dyszy:	0,018" – 0,021"		
Ciśnienie w dyszy:	15 MPa		

(dane dotyczące natrysku bezpowietrznego podane są orientacyjnie i mogą ulec korekcie)

Czyszczenie sprzętu:
Grubość powłoki (DFT):
Grubość warstwy (WFT):
Czas do nałożenia następnej warstwy:

THINNER 08080
30µm
75µm

min: 2 godziny (20°C) (patrz UWAGI poniżej)
max: 4 godziny (20°C) (patrz UWAGI poniżej)

2. HEMPALIN DECKPAINT 53240

WARUNKI APLIKACJI:	Zgodnie z dobrą praktyką malarską. W przestrzeniach zamkniętych zapewnić odpowiednią wentylację podczas nakładania i schnięcia farby.
POWŁOKA POPRZEDNIA:	HEMPALIN PRIMER 12050 lub zgodnie ze specyfikacją.
POWŁOKA NASTĘPNA:	Nie stosuje się.
UWAGI: Nakładanie kolejnych warstw:	Certyfikaty są wystawione na poprzednio obowiązujący nr asortymentu 5324. Nałożenie kolejnej warstwy powinno nastąpić po wyschnięciu pierwszej i nie później niż po 4 godzinach. Jeżeli czas ten został przekroczony, nie nakładać kolejnej warstwy wcześniej, niż po dwóch tygodniach. Nie ogranicza się maksymalnego czasu do nałożenia kolejnej warstwy, ponieważ nie ma wpływu na przyczepność. Jeżeli powłoka ekspozowana była w środowisku zanieczyszczonym, przed nałożeniem kolejnej warstwy zaleca się zmycie wodą słodką pod wysokim ciśnieniem i wysuszenie powierzchni. Aby uzyskać powierzchnię o własnościach przeciwślizgowych, należy nie wyschniętą, pierwszą warstwę HEMPALIN DECKPAINT 53240 posypać produktem HEMPEL'S ANTI-SLIP 67500 (zużycie 67500 wynosi około 7,5 kg na 20 dm³ farby). Gdy farba wyschnie, zmieść nadmiar ścierniwa i nałożyć drugą warstwę HEMPALIN DECKPAINT 53240. Przeciwślizgowe własności powłoki można również uzyskać mieszając 1,0 kg HEMPEL'S ANTI-SLIP BEADS 67420 z 20 dm³ HEMPALIN DECKPAINT 53240.
Uwaga:	HEMPALIN DECKPAINT 53240 jest przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego.
Warunki BHP:	Stosować z zachowaniem środków ostrożności. Opakowania są dostarczane z odpowiednimi oznaczeniami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać. Stosować się do zaleceń zawartych w Kartach Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej oraz przestrzegać polskich przepisów bezpieczeństwa. Nie wdychać, unikać kontaktu ze skórą i oczami, nie połykać. Zachować środki ostrożności z uwagi na możliwość wystąpienia ryzyka zaprószenia ognia lub wybuchu, oraz chronić środowisko. Nakładać tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Niniejsza karta katalogowa zastępuje poprzednio wydaną. Definicje i pojęcia wyjaśnione są w Objaśnieniach w katalogu. Dane, specyfikacje oraz zalecenia ujęte w niniejszej karcie katalogowej są wynikiem testów i doświadczeń prowadzonych w ściśle określonych warunkach. Ich aktualność, kompletność i dopuszczalność w warunkach rzeczywistych nie jest gwarantowana i zgodność z nimi musi być określona przez Użytkownika. Dostawa produktów oraz doradztwo techniczne są zgodne z OGÓLNYMI WARUNKAMI SPRZEDAŻY, DOSTAW I OBSŁUGI firmy Hempel, chyba że ustalono inaczej na piśmie. Producent i Sprzedawca nie ponosi innej odpowiedzialności, poza ujętą w Ogólnych Warunkach, za wyniki, defekty, bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenia będące efektem zastosowania produktu. Karta katalogowa może ulec zmianie bez powiadomienia, a po pięciu latach od daty wydania automatycznie traci ważność.

Wydana przez HEMPEL A/S