

4951 EnviClean PR

Wodny preparat zmywająco-czyszczący, zapewniający obok właściwej czystości również delikatne trawienie podłoża, zwiększa adhezję farb do oczyszczonych powierzchni.

ZASTOSOWANIE

EnviClean PR 4951 został opracowany dla czyszczenia i odtłuszczenia powierzchni powłok farbiarskich oraz wszelkiego rodzaju podłoża przygotowywanych do nanoszenia powłok. Właściwości czyszczące i trawiące środka zapewniają właściwą przyczepność i rozwinięcie podłoża po działaniu środka na podłożu dla prawidłowego nanoszenia farb. EnviClean PR 4951 może być stosowany przed aplikacją farb na podłoża wcześniej oczyszczone z rdzy metodami ręcznymi i innymi. Preparat stosować można dla czyszczenia metali żelaznych oraz nieżelaznych oraz większości tworzyw sztucznych i podłoża gumowych dla optymalnego oczyszczenia i przygotowania podłoża do aplikacji farb.

Metody aplikacji Zalecany: airmix, natrysk hydrodynamiczny lub pneumatyczny. Aplikacja pędzlem może dać nierównomierną grubość i pogorszyć efekt estetyczny powłoki. Dla polepszenia rozlewności należy użyć rozcieńczalnika

EnviClean PR jest produktem o odczynie alkaicznym przeznaczonym do czyszczenia w profesjonalnych zastosowaniach przygotowania podłoża do nakładania powłok.

Używać bezwzględnie środków ochrony wzroku i przeciwdziałać długotrwałej ekspozycji preparatu bezpośrednio na skórę. Producent rekomenduje używanie szczelnych okularów ochronnych i rękawic wodoodpornych.

O szczegółowe / indywidualne rekomendacje dotyczące szczególnych zastosowań oraz przygotowania powierzchni prosimy skontaktować się z konsultantem Baril Coatings.

DANE PODSTAWOWE

Kolor	bezbardwy
Lepkość	13-15 s, Kubek Forda nr 4
Gęstość	0,99 kg/litr w temp. 20 °C
pH	11-12
Rozcieńczanie	woda
Zalecenia aplikacyjne	W większości zastosowań EnviClean PR może być 2-3 rozcieńczany czystą wodą. Produkt nakładać obficie na powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia natryskiem, wałkiem, pędzlem lub gąbką. Nałożyć produkt i pozostawić na powierzchni przez ok. 5 do 10 minut, następnie usunąć / zmyć za pomocą wody pod wysokim ciśnieniem. EnviClean PR musi być w całości usunięty z powierzchni przed nakładaniem powłok. Nie stosować w temperaturach poniżej 0 °C

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Opakowania	Puszki 20 litrowe .
Okres przechowywania	W szczelnych oryginalnych opakowaniach 6 miesięcy, przechowywane w temperaturach pomiędzy 5 °C i 30 °C.
Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa	zawarte są w Karcie Charakterystyki Niebezpiecznego Preparatu Chemicznego: EnviClean PR [4951]
Uwagi	

GWARANCJA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dane techniczne oraz inne publikowane informacje przedstawione przez producenta są prawdziwe i odpowiadają naszej najlepszej wiedzy o produkcie. Dla produktu deklarujemy udzielenie gwarancji o w myśl gwarancji o ograniczonej odpowiedzialności. Wzór umowy gwarancyjnej może przedstawić tylko Baril Coatings, która określa warunki i zakres odpowiedzialności za produkt. Modyfikacja jakiegokolwiek punktu umowy gwarancyjnej powoduje unieważnienie gwarancji chyba, że została uzgodniona w formie pisemnej z Baril Coatings. Żadne inne formy czy wzory umowy gwarancyjnej nie będą stosowane i respektowane. Nie bierzemy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane użyciem produktu. Odpowiedzialność, jeżeli zaistnieje jej wymagalność ogranicza się do wymiany lub dostarczenia wadliwego materiału w myśl ograniczenia odpowiedzialności producenta za dostarczony materiał.

Produkty i informacje techniczne zostały opracowane dla użytkowników profesjonalnych o odpowiednim poziomie technicznym i kwalifikacjach. W związku z powyższym za ostateczne określenie przydatności produktu dla konkretnego zastosowania odpowiada użytkownik końcowy. Baril Coatings nie odpowiada za stan przygotowania powierzchni przygotowanej do aplikacji ani za inne powiązane czynniki w trakcie nanoszenia powłok i wiele innych w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za straty czy szkody spowodowane zastosowaniem produktu lub wynikiem z przedstawionych tu informacji, o ile umowa pisemna nie określa tego w inny sposób.

W wyniku ciągłych prac badawczo-rozwojowych oraz nieustającym rozwojem technologicznym produktu zastrzegamy sobie prawo zmiany danych technicznych produktu bez wcześniejszego powiadomienia. Niniejsza karta zastępuje i anuluje wszystkie wcześniejsze wydania i informacje dotyczące produktu.

Baril BV Phone +31 (0) 73 6419 890
Baril USA Phone +1 260 665 8431
Baril Polska telefon: +48 (0) 32 271 01 83
Baril China Phone +86 (0) 10 64413363

